



MBNC SAS

Division NIVERDY

PA de la Pile - 640 avenue de l'Europe

13760 SAINT CANNAT

SIRET : 433782604 00030

Téléphone : 04 42 28 69 26

FAX : 04 42 96 39 77

niverdy@mbnc.fr

www.niverdy.com

ADHESIF DAF10 (fiche technique)

DESCRIPTION

PAPIER SILICONE 2 FACES	92 grs / m ² +/-4
SUPPORT NON TISSE	15 grs / m ² +/-3
ADHESIF	ACRYLIQUE EN EMULSION

CARACTERISTIQUES

FORCE DE RUPTURE (IOP J042)	mini 3 N / cm
FORCE DE PELAGE DU PROTECTEUR (Finat n° 3)	0,20 N/50 mm +/-0,10
POIDS DE COLLE MOYEN	120 grs / m ² + 20 / -10
ADHESION ** (NF EN 1464 - ISO 4578 - IOP 041)	moyenne 6 N / cm mini 4 N / cm
TACK ** (Finat n° 9 - IOP 043)	moyenne 3 N / cm mini 2 N / cm
TENUE EN TEMPERATURE DYNAMIQUE ** (D55 1151 - IOP 44)	à 23°C durant 2880mn: pas de glissement
TENUE EN TEMPERATURE STATIQUE	120°C en continu
TENUE AU VIEILLISSEMENT ** (NF EN 1464 - ISO 4578 - IOP 041 après 5 cycles D47 1309AF)	moyenne 6 N / cm mini 4 N / cm

** Essais réalisés sur le film adhésif accosté sur polyester 23 microns.

PARTICULARITES

Bonne tenue sur tous types de mousse et tous supports en général sauf polyéthylène de forte densité.

Bonne stabilité dimensionnelle grâce au support non tissé.

Facilité de découpe totale ou sélective.

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sans garantie de notre part.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d'une utilisation défectueuse de nos produits, ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont destinés.

Etant donné la diversité des conditions d'utilisation de nos produits, nous recommandons d'effectuer des essais appropriés de nos produits avant leur utilisation.