



MBNC SAS

Division NIVERDY
 PA de la Pile - 640 avenue de l'Europe
 13760 SAINT CANNAT
 SIRET : 433782604 00030
 Téléphone : 04 42 28 69 26
 FAX : 04 42 96 39 77

niverdy@mbnc.fr

www.niverdy.com

Mousse de POLYURETHANE blanc ESTER (Fiche technique)

	Normes	Unité	Tolérance	Valeur
Densité nette brute	ISO 845	Kg/m ³	+/- 5%	22
				25
Nombre de cellules	S5/T.013.3		+ 15 %	41 - 56
Diamètre des cellules		microm		670 - 1000
Résistance à la rupture	ISO 1798	Kpa	-	>= 130
Allongement à la rupture	ISO 1798	%	-	>=150
Résistance à la compression compression 40%	ISO 3386	Kpa	-	4,0 - 6,0
Température d'utilisation	Interne	°C		-20°/+80°

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sans garantie de notre part.
 Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d'une utilisation défectueuse de nos produits, ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont destinés.
 Etant donné la diversité des conditions d'utilisation de nos produits, nous recommandons d'effectuer des essais appropriés de nos produits avant leur utilisation.